



INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(51) International Patent Classification: B29C 59/02, B29C 37/00, B29C 43/22, B29C 43/50	A1	(11) International Publication Number: WO 00/16965 (43) International Publication Date: 30 March 2000 (30.03.2000)
(21) International Application Number: PCT/EP99/06739 (22) International Filing Date: 11 September 1999 (11.09.1999) (30) Priority Data: 198 43 109.0 21 September 1998 (21.09.1998) DE (60) Parent Application or Grant WAGNER, Werner [/]; (). WAGNER, Werner [/]; (). HOFFMEISTER, Helmut ; ().	Published	
<p>(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A SURFACE-STRUCTURED, FILM-LIKE SEMIFINISHED PRODUCT WITH THE APPLICATION OF PRESSURE (54) Titre: PROCEDE DE PRODUCTION D'UN PRODUIT SEMI-FINI PELLICULAIRE STRUCTURE EN SURFACE, AVEC APPLICATION DE PRESSION</p> <p>(57) Abstract</p> <p>The invention relates to a method for producing a surface-structured, film-like semifinished product made of a thermoplastic which is applied onto a prepared surface (5) with numerous fine cavities provided in the form of pocket borings and is correspondingly shaped. The solidified plastic material is removed from the surface as a structured film, whereby the thermoplastic material which is inserted into the cavities and removed from the same forms a pile comprised of projections and neps. The projections which form the pile are stretched by combing, brushing, using a squeegee, and/or by squeezing by shearing in order to form naps.</p> <p>(57) Abrégé</p> <p>L'invention concerne un procédé permettant de produire un produit semi-fini pelliculaire structuré en surface, à partir d'un thermoplastique qui est appliqué sur une surface (5) façonnée comportant une pluralité de fines cavités en forme de trous borgnes et est déformé en conséquence. La matière plastique solidifiée est enlevée de la surface sous forme de film structuré, le matériau thermoplastique enlevé qui a été introduit dans les cavités, avant d'en être enlevé, forme une nappe consistant en parties saillantes et en nopes. Les parties saillantes qui forment la nappe sont étirées pour former des poils, par peignage, brossage, raclage et/ou par pincement par cisaillement.</p>		




<p>(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : B29C 59/02, 37/00, 43/22, 43/50</p>	<p>A1</p>	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/16965</p> <p>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 30. März 2000 (30.03.00)</p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/06739</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 11. September 1999 (11.09.99)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: 198 43 109.0 21. September 1998 (21.09.98) DE</p> <p>(71)(72) Anmelder und Erfinder: WAGNER, Werner [-/ES]; Calle dels Estranys 69, Cielo de Bon Aire, E-07409 Alcudia (ES).</p> <p>(74) Anwalt: HOFFMEISTER, Helmut; Goldstrasse 36, D-48147 Münster (DE).</p>		<p>(81) Bestimmungsstaaten: AM, AU, BA, BG, BR, BY, CA, CN, CZ, EE, GE, HU, JP, KE, KG, KR, KZ, LT, LV, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist: Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</p>

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A SURFACE-STRUCTURED, FILM-LIKE SEMIFINISHED PRODUCT WITH THE APPLICATION OF PRESSURE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES OBERFLÄCHENSTRUKTURIERTEN, FOLIENARTIGEN HALBZEUGS MIT DRUCKANWENDUNG

(57) Abstract

The invention relates to a method for producing a surface-structured, film-like semishinished product made of a thermoplastic which is applied onto a prepared surface (5) with numerous fine cavities provided in the form of pocket borings and is correspondingly shaped. The solidified plastic material is removed from the surface as a structured film, whereby the thermoplastic material which is inserted into the cavities and removed from the same forms a pile comprised of projections and neps. The projections which form the pile are stretched by combing, brushing, using a squeegee, and/or by squeezing by shearing in order to form naps.



(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines oberflächenstrukturierten, folienartigen Halbzeugs aus einem Thermoplasten, der auf eine ausgearbeitete Oberfläche (5) mit zahlreichen kleinen Kavitäten in Form von Sackbohrungen aufgebracht und entsprechend verformt wird. Das erstarrte Kunststoffmaterial wird von der Oberfläche als strukturierte Folie abgezogen, wobei das in die Kavitäten eingebrachte und aus diesen herausgezogene thermoplastische Material einen aus Vorsprüngen und Noppen bestehenden Flor bildet. Vorzugsweise werden die den Flor bildenden Vorsprünge durch Kämme, Bürsten, Rakel und/oder Scherwischen zu Härchen gerect.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL Albanien	ES Spanien	LS Lesotho	SI Slowenien
AM Armenien	FI Finnland	LT Litauen	SK Slowakei
A1 Österreich	FR Frankreich	LU Luxemburg	SN Senegal
AU Australien	GA Gabun	LV Lettland	SZ Swasiland
AZ Aserbaidschan	GB Vereinigtes Königreich	MC Monaco	TD Tschad
BA Bosnien-Herzegowina	GE Georgien	MD Republik Moldau	TG Togo
BB Barbados	GH Ghana	MG Madagaskar	TJ Tadschikistan
BE Belgien	GN Guinea	MK Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM Turkmenistan
BF Burkina Faso	GR Griechenland	ML Mali	TR Türkei
BG Bulgarien	HU Ungarn	MN Mongolei	TT Trinidad und Tobago
BJ Benin	IE Irland	MR Mauretanien	UA Ukraine
BR Brasilien	IL Israel	MW Malawi	UG Uganda
RY Reunite	IS Island	MX Mexiko	US Vereinigte Staaten von Amerika
CA Kanada	IT Italien	NE Niger	UZ Usbekistan
CF Zentralafrikanische Republik	JP Japan	NL Niederlande	VN Vietnam
CG Kongo	KE Kenia	NO Norwegen	YU Jugoslawien
CI Schwelt	KG Kirgistan	NZ Neuseeland	ZW Zambabwe
CJ Côte d'Ivoire	KP Demokratische Volksrepublik Korea	PL Polen	
CM Kamerun	KR Republik Korea	PT Portugal	
CN China	KZ Kasachstan	RO Rumänien	
CU Kuba	LC St. Lucia	RU Russische Föderation	
CZ Tschechische Republik	LI Liechtenstein	SD Sudan	
DE Deutschland	LK Sri Lanka	SE Schweden	
DK Dänemark	LR Liberia	SG Singapur	
EE Estland			

Description

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5

1

10

5

15

10

Verfahren zur Herstellung eines oberflächenstrukturierten,
folienartigen Halbzeugs mit Druckenwendung

20

15

25

30

20

35

25

40

30

45

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines oberflächenstrukturierten, folienartigen Halbzeugs aus einem Thermoplasten, bei dem ein thermoplastisches Kunststoffmaterial in geschmolzenem Zustand oder in Form einer Folie auf eine in ihrer Temperatur einstellbare, gegenüber der erwünschten Struktur als Negativstruktur (Matrix) ausgearbeitete Oberfläche mit gegenüber dem Kunststoffmaterial geringerer Adhäsionsneigung und mit zahlreichen feinen Kavitäten aufgebracht und wenigstens im Kontaktbereich mit der Oberfläche auf Schmelztemperatur gehalten wird. Das verformte thermoplastische Kunststoffmaterial wird - noch auf der Oberfläche liegend - durch Abkühlung zum Erstarren gebracht, wobei es auf der mit der Oberfläche in Kontakt gebrachten Seite die entsprechende Flächenstruktur annimmt. Das erstarrte Kunststoffmaterial wird von der Oberfläche als strukturierte Folie abgezogen, wobei das in die Kavitäten eingebrachte Material einen aus Vorsprüngen und Noppen bestehenden Flor bildet. Die Erfindung bezieht sich ferner auf nach dem Verfahren hergestellte Produkte sowie auf eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

55

35

50

Aus der Patentschrift DE 195 24 076 C1 ist bekannt, oberflächenstrukturierte, folienartige Halbzeuge aus einem Thermo-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1 plasten dadurch herzustellen, daß das thermoplastische
Kunststoffmaterial in geschmolzenem Zustand auf eine zylindrische, drehbare und in ihrer Temperatur einstellbare Walzenoberfläche extrudiert wird, wobei das thermoplastische
5 Kunststoffmaterial die Oberflächenstruktur der Walzenoberfläche satt kontaktiert. Das geschmolzene thermoplastische Kunst-
stoffmaterial wird durch Abkühlen zum Erstarren gebracht und von der Walzenoberfläche abgezogen. Hierbei ergibt sich entsprechend den vorhandenen feinen Kavitäten eine
10 entsprechende noppenartige oder florartige Oberfläche des entstandenen folienartigen Halbzeugs. Es ist weiterhin bekannt, Kunststoff-
folien zu prägen oder im Tiefziehverfahren zu verformen.

15 Es hat sich herausgestellt, daß es sehr schwierig ist, mit dem genannten Verfahren die Oberseite einer Kunststoffolie mit sehr feinen Vorsprüngen und Noppen, beispielsweise in der Größenordnung 3 000 bis 20 000 Stück pro cm², zu belegen. Aus den tiefen Kavitäten des Werkzeugs lassen sich
20 die Folienhärdchen nur sehr schwer herausziehen. Erfahrungsgemäß bleibt immer ein gewisser Prozentsatz an Kunststoff-Folienhärdchen in den Kavitäten hängen, so daß diese beim
nächsten Arbeitgang für eine Vorsprungformung ausfallen und damit nach kurzer Zeit das entstandene Produkt nicht mehr
25 brauchbar ist.

Es stellt sich demnach die Aufgabe, aus einem Thermoplasten im Gieß- oder Auflegverfahren ein Halbzeug herzustellen, bei dessen Verfahrensschritten es nicht zu Abrissen der in den
30 feinen Kavitäten entstandenen Vorsprüngen oder Noppen kommt, sondern bei dem eine geschlossene Oberfläche in vielen Arbeitsgängen gleichmäßig erstellbar ist.

Diese Aufgabe wird mit Hilfe eines Verfahrens gelöst, das folgende Verfahrensschritte aufweist:
- ein thermoplastisches Kunststoffmaterial wird in geschmolzenem Zustand oder in Form einer Folie auf eine in ihrer

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1 Temperatur einstellbare, gegenüber der erwünschten Struktur als Negativstruktur (Matrix) ausgearbeitete Oberfläche (5) mit gegenüber dem Kunststoffmaterial geringer Adhäsionsneigung und mit zahlreichen feinen Kavitäten in Form von Sackbohrungen aufgebracht und wenigstens im Kontaktbereich mit der Oberfläche auf Schmelztemperatur gehalten,

10 - durch Druck auf das Kunststoffmaterial wird dieses in die Kavitäten unter Kompression des in den Kavitäten vorhandenen Restvolumens eingedrückt, so daß die Matrix gefüllt wird, die Kavitäten jedoch vom thermoplastischen Kunststoffmaterial nur teilweise ausgefüllt werden,

15 - das verformte thermoplastische Kunststoffmaterial wird - noch auf der Oberfläche liegend - durch Abkühlung zum Erstarren gebracht, wobei es auf der mit der Oberfläche in Kontakt gebrachten Seite die entsprechende Flächenstruktur annimmt,

20 - der Druck auf das Kunststoffmaterial wird aufgehoben, wodurch die im Inneren der Kavitäten komprimierte Luft das Kunststoffmaterial wenigstens teilweise herausdrückt,

25 - das erstarrte Kunststoffmaterial wird von der Oberfläche als strukturierte Folie abgezogen, wobei das in die Kavitäten eingebrachte und aus diesen herausgezogene thermoplastische Material einen aus Vorsprüngen und Noppen bestehenden Flor bildet.

30 Insbesondere durch Druck auf das Kunststoffmaterial wird dieses in die Kavitäten unter Kompression des in den Kavitäten vorhandenen Restvolumens eingedrückt, wobei Überdrücke von 2 bis 5 bar entstehen können, so daß die Matrix gefüllt wird, die Kavitäten jedoch vom thermoplastischen Kunststoffmaterial teilweise ausgefüllt werden. Wird der Druck auf das Kunststoffmaterial aufgehoben, so expandiert die im Inneren der Kavitäten komprimierte Luft und drückt das Kunststoffmaterial teilweise aus den Kavitäten heraus. Da die Vorsprünge und Noppen mit den übrigen Kunststoffmaterialien in Verbindung stehen, ist es nunmehr leicht, die zum Abriß neigen-

5

1 den Vorsprünge und Noppen herauszuziehen.

10

5 Dabei wird vorausgesetzt, daß es sich bei der Matrix um eine solche handelt, die eine geringe Adhäsionsneigung gegenüber dem verwendeten Kunststoffmaterial aufweist. Hierbei wird insbesondere an Matrizen gedacht, die als Vollkörper aus einem PTFE-Kunststoff an sich bekannter Art hergestellt sind.

15

20

10 Derartige Walzen sind in einer Grundversion in der Patentschrift DE 195 24 076 beschrieben. Ein Einbringen der feinen Kavitäten kann beispielsweise mit Hilfe einer Laser-Bohrvorrichtung durchgeführt werden. Insbesondere eignen sich zur Durchführung des Verfahrens Walzen mit Stahlkernen, die eine 15 0,5 bis 10 mm starke Kunststoffsicht aus einem Fluorkunststoff aufweisen. Ein solcher Fluorkunststoff kann beispielsweise Polyfluorethylen oder ein Fluor-Kautschuk sein, wie er unter dem Produktnamen VITONTM von Du Pont angeboten wird. Die Kunststoffsicht muß eine Dauerbelastung von 200° bis 25 250°C im Walzenbetrieb aushalten können. Andere geeignete Kunststoffe zur Walzenbeschichtung können auch aus der Gruppe der Polyimide oder Polysulfone gewählt werden. Insgesamt aus Stahl oder aus Stahl mit einer Metall- oder Legierungsbeschichtung bestehende Walzen sind auch einsetzbar.

35

25

Als zu verarbeitendes Kunststoffmaterial können Thermoplasten ausgewählt, wie sie üblicherweise bekannt sind und beispielhaft in Unteranspruch 2 genannt sind.

40

45

30 Das Abziehen der strukturierten Folie geschieht bei einer Temperatur von 40° bis 60°C, so daß die Folie noch eine etwas weiche und leicht zu verarbeitende Konsistenz besitzt. Die Temperatur selbst, die das Gießen oder Schmelzen des Kunststoffes ermöglicht, ist üblichen Herstellerangaben zu 35 entnehmen und von Fall zu Fall verschieden.

50

Vorzugsweise wird der Druck auf das Kunststoffmaterial in

55

5

1 einem Walzenspalt, d. h. durch eine auf das Kunststoffmaterial drückende Walze, aufgebracht.

10

5 Vorzugsweise ist die Länge der Vorsprünge und Noppen zwischen 50 und 200 μm . Dabei entspricht die Länge der Vorsprünge und Noppen 20 bis 60 % der Tiefe der Kavitäten. Die Besetzungsdichte an Vorsprüngen bzw. Haarfasern liegt vorzugsweise zwischen 3.000 und 20.000 Stück pro cm^2 .

15

10 Eine wesentliche Erweiterung erfährt das Verfahren durch den Verfahrensschritt, daß die den Flor bildenden Vorsprünge durch Kämmen, Bürsten, Rakeln und/oder Scherquetschen gereckt werden und dabei im Mittel die Länge der Vorsprünge des Flors um wenigstens das Zweifache der Ursprungslänge vergrößert wird und ein auf wenigstens einer Seite faserartig strukturiertes Halbzeug entsteht, bei dem die Vorsprünge zu Haarfasern gelangt sind. Diese Verfahrensschritte werden durch Verfahrensvarianten gemäß den Unteransprüchen 10 bis 16 beschrieben.

20

15 20

25

30

20 Eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, daß ein Walzenpaar vorgesehen ist, von dem die eine Walze eine in ihrer Temperatur einstellbare, gegenüber der erwünschten Struktur als Negativstruktur (Matrix) ausgearbeitete Oberfläche besitzt, die mit gegenüber dem Kunststoffmaterial geringer Adhäsionsneigung und mit zahlreichen feinen Kavitäten in Form von Sackbohrungen ausgestattet ist und die auf einem Teil ihrer Oberfläche auf die Schmelztemperatur des zur Verwendung kommenden Thermoplasten erhitzt werden kann. Mit der zweiten, vorzugsweise ebenfalls beheizten Walze des Walzenpaars ist das Kunststoffmaterial in die Struktur der erhitzten Walze eindrückbar. Vorhanden ist weiterhin eine Kühlvorrichtung, mit der die Walzenoberfläche und das darauf liegenden Kunststoffmaterial nach Durchlauf durch den Walzenspalt kühlbar ist, und eine Abzugsvorrichtung, mit der die erstarrte strukturierte Folie abziehbar ist.

35

25 30 35 50

40

45

55

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1

Üblicherweise wird also mit zwei Walzen gearbeitet, von denen die Matrixwalze bei einer Temperatur von 40°C gelassen wird und die zweite glatte Stahlwalze z.B. bei Polyethylen auf einer Temperatur von 140° ± 5°C gehalten ist. Die Folie wird damit aufgeheizt; durch Strahlungshitze wird die Kunststofffolie zusätzlich erweicht und auf 145°C gebracht. Im Walzenspalt wird die Kunststoffmasse in die Matrix und in die Kavitäten gedrückt und kühlt sich dadurch ab.

10

Weitere Merkmale, die sich auf die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens beziehen, werden anhand von Ausführungsbeispielen erläutert.

15

Produkte, die nach dem Verfahren hergestellt sind, können als Mono- oder Multilayerprodukte sowie als Vorprodukt und als Endprodukt mit gelängten Fasern hergestellt werden.

20

Es ist möglich, daß die mit Flor versehene Schicht aus einem in der Wärme leichter fließenden Polymer aus einem hochviskosen Polymer besteht.

25

Auch kann die dem Faserflor abgewandte Seite mit einem Trägermaterial, beispielsweise Gewebe, Gewirke oder Vliesstoff verbunden sein.

30

Die Beschreibung eines Ausführungsbeispiels der Erfindung erfolgt anhand der Zeichnung. Die Figuren der Zeichnung zeigen im einzelnen:

Fig. 1 in schematischer Seitenansicht eine Vorrichtung zur Herstellung eines thermoplastischen Halbzeugs;

Fig. 2 ein Herstellungsverfahren mit einer flach liegenden Halbzeug-Anordnung;

Fig. 3 einen Schnitt durch eine Halbzeug-Schichtung gemäß

5

1 einer vorzugsweisen Ausführungsform.

10

5 Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zur Herstellung eines folien-
artigen Halbzeugs in verschiedenen Stufen. Im Ausführungs-
beispiel wird zunächst ein zweischichtiges Zwischenerzeugnis
mit einer Noppenstruktur aus Polyethylen erzeugt.

15

10 Aus zwei Einschneckenextrudern (nicht dargestellt) wird
aufgeschmolzenes und homogenisiertes Material über eine
Mehrwegdüse mit den Mündungen 2 bis 2' eingespeist. Es wird
dabei in den Extrudern ein Kompressionsverhältnis von 1 :
2,5 und eine Schneckentemperatur von 250°C eingehalten. Die
20 beiden Polyethylen-Schmelzen 3, 3' werden unter konstantem
Druck auf eine Chillroll-Matrixwalze 4 aufgebracht.

20

15

25

30

20 Die drehbare Matrixwalze 4, die mit einer negativ struktu-
rierten Matrix 5 versehen ist, besitzt zahlreiche feine
Kavitäten. Die gesamte Oberfläche der Matrix 5 besteht aus
einem Mantel von etwa 2 mm Dicke aus einem PTFE-Kunststoff,
der neben einer Narbungsstruktur noch zahlreiche feine
Kavitäten in Form von Sacklöchern umfaßt, die jeweils über
eine Laserbohrung geschaffen sind und eine Tiefe von 400 bis
600 µm aufweisen. Der Oberflächendurchmesser beträgt etwa 40
bis 70 µm.

35

25

40

30 Die auf die Walzenoberfläche aufgebrachte Kunststoffschmelze
wird mit Hilfe einer Andruckwalze 6 unter hohem Anpreßdruck
auf die Oberfläche der Matrixwalze aufgedrückt. Dabei dringt
die Schmelze in die vorhandenen Kavitäten ein, wobei das in
den Kavitäten vorhandene Luft-Restvolumen komprimiert wird
und sich die Kavitäten teilweise mit thermoplastischem Kunst-
stoffmaterial unter relativ hohem Druck ausfüllen. Der ange-
wandte Druck liegt etwa zwischen 3 bis 10 bar.

45

35

50

Bei der hier vorgeschlagenen Mehrschichtextrusionsanlage
wird für das Material, das unmittelbar mit der Matrixwalze
in Kontakt tritt und in die Kavitäten eindringt, ein relativ

55

5

1 leicht fließendes Polyethylen verwendet, während die obere
Schicht durch ein die Festigkeit ausbildendes, weniger gut
fließendes Polyethylen verwendet wird. Die aus dem
10 Walzenspalt austretende Folie hat eine Gesamtstärke von etwa
5 60 bis 80 μm . Dabei sollte die sich ausbildende Florschicht
mindestens 40 μm stark sein. Für letztere ein LLDP-Polymer
mit mittlerem Molekulargewicht mit einem Schmelzindex MFI 30,
15 gemessen bei 190°C/2,16 g, 10 Minuten, und einer Dichte von
0,8955 verwendet.

10

Für die Festigkeitsschicht werden Mischungen aus Polyethylen
verwendet, die eine relativ hohe Zähigkeit ergeben. Die Re-
zepturen enthalten weiter die üblichen Gleitmittel, Stabili-
satoren, Pigmente und dgl. Additive.

20

15

Das verformte thermoplastische Kunststoffmaterial wird
- noch auf der Oberfläche der Matrixwalze liegend - durch
Abkühlung zum Erstarren gebracht. Dies erfolgt beispiels-
weise durch ein Wasserbad oder durch Kühlluft. Auf der mit
20 der Matrix 5 in Kontakt gebrachten Seite nimmt demnach das
Material die entsprechende Flächenstruktur an.

25

30

Über eine Abzugswalze 11 wird das erstarrte Kunststoffmate-
rial von der Oberfläche der Walze 4 abgezogen und als Zwi-
schenerzeugnis 10 weiterverarbeitet. Mit der strukturierten
25 Oberfläche nach außen wandert das Zwischenerzeugnis gegen
eine weitere rotierende Trommel 20, die mit einer Temperatur
von etwa 40 bis 80°C beheizt ist. In diesem Zustand hat das
Zwischenerzeugnis, das von der Matrixwalze 4 abgezogen wird,
30 zunächst noch einen auf der Oberfläche liegenden, wenig aus-
geprägten Flor 12, der von zahlreichen Noppen und Vorsprün-
gen gebildet ist. Die Höhe des Flors, gemessen von der Ober-
fläche aus, beträgt etwa 100 bis 120 μm , wenn eine Kavitäten-
tiefe von 400 μm zugrunde gelegt wird. Für bestimmte Zwecke
35 kann das Zwischenerzeugnis 10 bereits als Endprodukt
verwendet werden.

35

40

45

50

55

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1 Soll jedoch eine Nachbehandlung dahingehend erfolgen, daß
eine mit langen Fasern ausgebildete Faserstruktur erzeugt
wird, so wird auf der rotierenden Trommel 20 eine Nachbe-
handlung zur Erzeugung eines Velourcharakters auf der Ober-
fläche der Folie vorgenommen.

Über eine Anpreßwalze 21 wird das Zwischenerzeugnis 10 gegen
die Mantelfläche der rotierenden Trommel 20 geführt und dort
mittels Vakuum fixiert. Im Verlauf der sukzessiv durchlaufen-
ten Arbeitsstationen wird zunächst das Zwischenerzeugnis von
einer ersten Rauwalze 22 bearbeitet, die Rauwalze 22 ist
mit Metallkratzern 23 besetzt, die durch Ergreifen und ent-
sprechendes Längen der Noppen und Vorsprünge eine Er-
streckung derselben um das Zwei- bis Zwanzigfache ergeben.
Aus den relativ "pummeligen" Noppenvorsprüngen werden dann
faserartige, gestreckte Gebilde mit einer Faserlänge von 250
bis 400 μm .

Die weitere Bearbeitung des Zwischenerzeugnisses erfolgt in
mehreren Stufen. An die Rauwalze 22 schließt sich eine
Kämmwalze 24 an, mit der das hochgerissene und zu längeren
Haarfasern gelangte Material gekämmt und in eine bestimmte
Richtung gelegt werden. An diesen erfolgt durch eine zweite
Rauwalze, die ähnlich aufgebaut ist wie die Rauwalze 22,
ein weiteres Längen und Strecken der Vorsprünge, Noppen und
Haarfasern. Daran schließt sich wiederum eine Kämmwalze 26
an. Auf diese folgt eine weitere Rauwalze 27. Am Schluß
ergibt sich ein sehr faseriges, fast vliesartiges Gebilde,
bei dem jedoch nur die Oberfläche entsprechend behaart ist,
ohne daß, wie beim Rauhen von Textilien, das Grundgewebe
angegriffen ist. Über eine weitere Umlenkwalze 28 wird nun
das fertige Halbzeug abgezogen und einem Vorratsbehälter
oder einer Schneidstation zugeführt.

Anstelle der Raubbürsten 22 können auch andere Bürsten oder
Kratzen verwendet werden, mit denen die Vorsprünge gelängt
oder gestreckt werden können. Wesentlich ist, daß die an-

5
1 fänglich vorhandene relativ flache Struktur durch das Bür-
sten oder durch ein Scherquetschen geregelt wird, wobei im
Mittel die Länge der Vorsprünge des Flors um mindestens das
Zweifache der Ursprungslänge vergrößert wird. Im allgemeinen
10 werden wesentlich höhere Werte erreicht. Die Vorsprünge wer-
den um mehr als das Zehnfache gestreckt.
5

15 Ist eine Nachbehandlung nicht erwünscht, so können auch sehr
dünne, elastische Folien von 40 bis 80 µm als Erzeugnis di-
rekt von der Walze 4 abgezogen werden. Im Prinzip können
10 alle Kunststoffe, die eine Folie mit thermoplastischer um-
formbarer Oberfläche ergeben, nach dem genannten Verfahren
in Velourfolien umgewandelt werden, d. h. einschichtige und
20 mehrschichtige Extrusionsfolien, geblasene, gegossene
Folien, sowie Kombinationsfolien auf Basis der verschieden-
15 sten Polymerklassen. Vorzugsweise wird in diesen Fällen eine
bereits fertig geblasene oder extrudierte Folie von einem
25 Vorrat auf die Walze aufgebracht, wobei anstelle der beiden
Extruderköpfe eine (nicht dargestellte) erste Umlenk- und
Andrückwalze tritt.

30 Auf dem Walzenmantel liegend lassen sich dann die Folien mit
dem Spalt zwischen den beiden Walzen 4 und 6 zuführen und
dort in die Sacklöcher-Kavitäten eindrücken.

35 Als Materialien haben sich Polyolefine, insbesondere Poly-
ethylen, Polypropylen, Polybutylen und Polyisopropylen,
sowie deren Abmischungen oder Copolymere als günstig er-
40 wiesen. Aber auch Kunststoffe wie Polyester, Polyesterether,
Polyamide, Polyurethane, Polyvinylalkohol, Polyvinylchlorid,
30 Polysulfone, ABS, ASA, Polyisopropylen, Polycarbonate sowie
deren Mischungen und Copolymerisate lassen sich einsetzen.

45 Entsprechenden Tabellenwerken oder Versuchsprotokollen sind
die empirisch ermittelten Schmelzpunktwerte zu entnehmen.

35
50 Dabei muß die Bearbeitungsweise wenigstens im Kontaktbereich

5

1 mit der Oberfläche auf Schmelztemperatur gehalten werden.
Dies geschieht insbesondere durch Kontaktwärme, z. B. über
zusätzliche Heizwalzen, oder aber über Strahlungsenergie,
Ultraschall oder Mikrowellen.

10

5

Vor dem Abzug vom Umformungswerkzeug, hier der Walze 4, wird
die Noppenfolie abgekühlt.

15

10

Es soll nicht ausgeschlossen werden, daß auch ein diskonti-
nuierliches Verfahren angewendet wird, wobei auf einer flach
liegenden Fläche jeweils eine Folie oder ein Kunststoff aus-
gebreitet werden, die dann mit Hilfe einer Druckplatte oder
Druckwalze in die Kavitäten eingedrückt werden und jeweils
als Flächen-Charge abgezogen werden.

20

15

Die Matrixwalze 4 besteht z. B. aus einer Stahlwalze, die
beheizbar und kühlbar ist und die auf ihrer Oberfläche eine
mehrere Millimeter starke Schicht aus einem sehr hochwertigen
Fluorkautschuk trägt, wie er beispielsweise unter dem
Markennamen Viton der Firma Dupont im Handel ist. In diese
Fluorkautschukschicht werden mittels Laserbohrungen die ge-
wünschten Kavitätenstrukturen eingebracht. Eine Dichte von
2500 bis 3000 Bohrungen pro cm² können ohne weiteres er-
reicht werden.

25

30

20

35

25

Die Folie wird durch eine Vorheizwalze auf 140°C gebracht.
Durch eine zusätzliche Strahlbeheizung kann die dem Werkzeug
zugekehrte Seite noch aufgeheizt werden auf 145°C. Die
Matrixwalze selbst wird auf lediglich 60°C gehalten, durch
den Anpreßdruck von etwa 10 bar wird die Folie veranlaßt, in
die Kavitäten der Werkzeugwalze einzudringen.

40

30

45

Die Noppen haben eine Länge von zunächst 120 bis 120 µm.

35

Die nach dem Verfahren gewonnenen Folien können als textiles
Backsheet auf dem Hygienesektor verwendet werden, aber auch
als Einsatz für Obermaterialien in der Möbelindustrie. Die

50

55

5

1

Folie kann auch weiterbehandelt werden durch Imprägnieren, Perforieren, Verstricken usw.. Auch eine Bedruckung ist möglich. Durch eine entsprechende Narbenstruktur läßt sich die Haptik und das Aussehen der Folie weiter verbessern.

10

5

15

10

20

15

25

30

20

35

25

40

30

45

35

50

55

Claims

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5

P A T E N T A N S P R Ü C H E

10

- 5 1. Verfahren zur Herstellung eines oberflächenstrukturier-
ten, folienartigen Halbzeugs aus einem Thermoplasten, mit
folgenden Verfahrensschritten:

15

- ein thermoplastisches Kunststoffmaterial wird in geschmol-
zenem Zustand oder in Form einer Folie auf eine in ihrer
10 Temperatur einstellbare, gegenüber der erwünschten Struktur
als Negativstruktur (Matrix) ausgearbeitete Oberfläche (5)
20 mit gegenüber dem Kunststoffmaterial geringer Adhäsionsnei-
gung und mit zahlreichen feinen Kavitäten in Form von Sack-
bohrungen aufgebracht und wenigstens im Kontaktbereich mit
25 der Oberfläche auf Schmelztemperatur gehalten,

25

30

- durch Druck auf das Kunststoffmaterial wird dieses in die
Kavitäten unter Kompression des in den Kavitäten vorhande-
nen Restvolumens eingedrückt, so daß die Matrix gefüllt
wird, die Kavitäten jedoch vom thermoplastischen Kunst-
20 stoffmaterial nur teilweise ausgefüllt werden,

35

- das verformte thermoplastische Kunststoffmaterial wird -
noch auf der Oberfläche liegend - durch Abkühlung zum Er-
starren gebracht, wobei es auf der mit der Oberfläche in
Kontakt gebrachten Seite die entsprechende Flächenstruktur
25 annimmt,

40

- der Druck auf das Kunststoffmaterial wird aufgehoben, wo-
durch die im Inneren der Kavitäten komprimierte Luft das
Kunststoffmaterial wenigstens teilweise herausdrückt,

45

- das erstarrte Kunststoffmaterial wird von der Oberfläche
30 als strukturierte Folie abgezogen, wobei das in die Kavitä-
ten eingebrachte und aus diesen herausgezogene thermopla-
stische Material einen aus Vorsprüngen und Noppen bestehen-
den Flor bildet.

50

55

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



55

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Kunststoffmaterial ein Thermoplast, ausgewählt aus der Gruppe Polyolefine, Polyisopropylen, Polyester, Polyvinylalkohole, Polyurethane, Polyätherester, Polyamide, Polyvinylchlorid, Polysulfone, Polycarbonate, ABS, ASA, Polyesteramide, sowie Mischungen oder Copolymerisate daraus, verwendet wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Abziehen der strukturierten Folie bei einer Temperatur von 40° bis 60°C geschieht.
4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die abgezogene Folie auf einer Bearbeitungswalze fixiert wird.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Druck auf das Kunststoffmaterial in einem Walzenspalt aufgebracht wird.
6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge der Vorsprünge und Noppen zwischen 50 µm und 200 µm ist.
7. Verfahren nach Anspruch 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge der Vorsprünge und Noppen 20 bis 60% der Tiefe der Kavitäten entspricht.
8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Besetzungsdichte an Vorsprüngen bzw. Haarfäsern zwischen 3.000 und 20.000 Stück pro cm² ist.

- 5 9. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die den Flor bilden-
den Vorsprünge durch Kämmen, Bürsten, Rakeln und/oder
10 Scherquetschen gereckt werden und dabei im Mittel die
5 Länge der Vorsprünge des Flors um wenigstens das Zweifa-
che der Ursprungslänge vergrößert wird und ein auf wenig-
stens einer Seite faserartig strukturiertes Halbzeug ent-
15 steht, bei dem die Vorsprünge zu Haarfasern gelangt sind.
- 10 10. Vorrichtung zur Durchführung der Verfahrens nach Anspruch
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Walzenpaar (4,
20 6) vorgesehen ist, von dem die eine Walze eine in ihrer
Temperatur einstellbare, gegenüber der erwünschten Struk-
tur als Negativstruktur (Matrix) ausgearbeitete Oberflä-
25 15 che (5) besitzt, die mit gegenüber dem Kunststoffmaterial
geringer Adhäsionsneigung und mit zahlreichen feinen Ka-
vitäten in Form von Sackbohrungen ausgestattet ist und
die auf einem Teil ihrer Oberfläche auf die Schmelztempe-
30 ratur des zur Verwendung kommenden Thermoplasten erhitzt
20 werden kann, wobei mit der zweiten Walze (6) des Walzen-
paars das Kunststoffmaterial in die Struktur der erhitz-
35 ten Walze eindrückbar ist, mit einer Kühlvorrichtung, mit
der die Walzenoberfläche und das darauf liegende Kunst-
stoffmaterial nach Durchlauf durch den Walzenspalt führ-
25 bar ist, und mit einer Abzugsvorrichtung, mit der die er-
40 starzte strukturierte Folie (10) abziehbar ist.
- 45 11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß
der Vorrichtung mit der Matrixoberfläche, z.B. der Walze,
30 eine mit einer Arbeitsoberfläche versehene Vorrichtung
(20) nachgeschaltet ist, auf der das Halbzeug derart fi-
xierbar ist, daß die mit dem Faserflor zu bedeckende Sei-
50 te des Halbzeugs freiliegt, und daß zum Kämmen, Bürsten,

- 5 Rakeln und/oder Scherquetschen dienende Arbeitsvorrichtungen, wie Rauhkratzen, Kammwalzen und dgl., im Bereich der Arbeitsoberfläche angeordnet sind, mit denen die
- 10 Haarfasern herstellbar sind.
- 5
12. Folienhalbzeug, hergestellt als Mono- oder Multilayerprodukt nach wenigstens einem der vorstehenden Verfahrensansprüche 1 bis 9.
- 15
- 10 13. Folienhalbzeug nach Anspruch 12, bestehend aus zwei Schichten, dadurch gekennzeichnet, daß die mit Flor versehene Schicht aus einem in der Wärme leichter fließenden Polymer und die Rückseitenschicht aus einem hochviskosen Polymer besteht.
- 20
- 25 14. Folienhalbzeug mit einem Faserflor, dessen mit dem Faserflor bedeckte Seite des Halbzeugs geraut und dabei im Mittel die Länge der Fasern des Faserflors um wenigstens das Zweifache vergrößert ist.
- 30
- 20
- 35 15. Folienhalbzeug mit einem Faserflor, hergestellt nach einem der vorstehenden Verfahrensansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die dem Faserflor abgewandte Seite mit einem Trägermaterial, beispielsweise Gewebe, Gewirke oder
- 25 Vliesstoff, verbunden ist.
- 40
- 45
- 50
- 55





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. Application No
PCT/EP 99/06739

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 B29C59/02 B29C37/00 B29C43/22 B29C43/50		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 B29C D06C		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 4 308 649 A (GILPATRICK MICHAEL W ET AL) 5 January 1982 (1982-01-05) the whole document ---	14
Y	DE 195 24 076 C (HCD HYGIENIC COMPOSITES DEV GM) 24 October 1996 (1996-10-24) cited in the application the whole document ---	14,15
A	---	1-13
Y	US 1 881 337 A (GLENN H. WILLIS) 4 October 1932 (1932-10-04) the whole document ---	14,15
A	---	9,11
P,X	DE 198 12 097 C (WAGNER) 2 September 1999 (1999-09-02) the whole document -----	14,15
A	---	1-13
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "-" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "S" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 1 March 2000		Date of mailing of the international search report 09/03/2000
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5518 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3015		Authorized officer Mathey, X

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int. J. Appl. No.

PCT/EP 99/06739

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4308649 A	05-01-1982	NONE	
DE 19524076 C	24-10-1996	AU 6418496 A WO 9702128 A EP 0836549 A JP 11508501 T	05-02-1997 23-01-1997 22-04-1998 27-07-1999
US 1881337 A	04-10-1932	NONE	
DE 19812097 C	02-09-1999	AU 3413899 A WO 9947339 A	11-10-1999 23-09-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inn. Jonaies Aktenzeichen
PCT/EP 99/06739

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B29C59/02 B29C37/00 B29C43/22 B29C43/50		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationsymbole) IPK 7 B29C D06C		
Recherchierte oder nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 4 308 649 A (GILPATRICK MICHAEL W ET AL) 5. Januar 1982 (1982-01-05) das ganze Dokument	14
Y	DE 195 24 076 C (HCD HYGIENIC COMPOSITES DEV GM) 24. Oktober 1996 (1996-10-24) in der Anmeldung erwähnt	14, 15
A	das ganze Dokument	1-13
Y	US 1 881 337 A (GLENN H. WILLIS) 4. Oktober 1932 (1932-10-04) das ganze Dokument	14, 15
A	das ganze Dokument	9, 11
P, X	DE 198 12 097 C (WAGNER) 2. September 1999 (1999-09-02) das ganze Dokument	14, 15
A	das ganze Dokument	1-13
<input type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Seine Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelsfrei erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgestellt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindungsmäßiger Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindungsmäßiger Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Abschließdatum des internationalen Recherchenberichts
1. März 2000		09/03/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel.: (+31-70) 340-2040, Tx: 31 651 epo nl Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Beauftragter Mathey, X

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/06739

Im Recherchanbericht angeführtes Patenzdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4308649 A	05-01-1982	KEINE	
DE 19524076 C	24-10-1996	AU 6418496 A	05-02-1997
		WO 9702128 A	23-01-1997
		EP 0836549 A	22-04-1998
		JP 11508501 T	27-07-1999
US 1881337 A	04-10-1932	KEINE	
DE 19812097 C	02-09-1999	AU 3413899 A	11-10-1999
		WO 9947339 A	23-09-1999